



((ایزوله بدون مواد قیری و بر پایه پلیمرهای محلول در آب))

شرح:

آترولیک M - 16 خمیر ایزولاسیون قابل انعطاف بر پایه کopolymerهای آکریلیک - استایرن میباشد که با آب رقیق میشود و بجای مواد قیری یا آسفالت جهت ایزوله نمودن بام، حمام، آشپزخانه و یا سرویسها مورد استفاده قرار می گیرد.

روش اجرا:

امتیازات **آترولیک M - 16** عبارتند از: سهولت در اجرا، چسبندگی فوق العاده به سطح، جاری نشدن در اثر گرما و فشار و مضر نبودن آن برای سلامت انسان، در نتیجه نیاز به تخصص برای اجرا ندارد و حتی افراد غیر متخصص نیز قادرند آنرا استفاده نمایند، ولی به جهت اخذ نتیجه بهتر رعایت موارد زیر ضروریست:

- سطح زیر را کاملاً صاف نمایید.
- هرگونه چربی گرد و خاک و چرک را شستشو داده و تمیز کنید.
- یک لایه **پرایمر M - 16** روی سطح اجرا نمایید.
- **آترولیک** را به ضخامت حدود ۱ میلیمتر روی سطح پخش کنید.
- (بهتر است آترولیک در دو لایه و هر یک به ضخامت ۴۰۰ تا ۵۰۰ میکرون با فاصله زمانی حدود یکساعت بوسیله قلم موپخش گردد.)

توجه:

- هرگز آترولیک را بر روی سطوح قیری یا آسفالت بکار نبرید.
- مصرف آترولیک روی سطوح شیبدار و یا عمودی بلامانع است.
- جهت تغییر رنگ آترولیک می توان از مادر رنگهای پلاستیک استفاده نمود.

اطلاعات فنی:

شکل ظاهری:	خمیر شیری رنگ
وزن مخصوص:	حدود ۱/۲ گرم در سانتی متر مکعب
ضریب کشش:	حدود ۲۰٪
دمای محیط کار:	از ۱۰+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد

بسته بندی:

آترولیک M - 16 در سطل های ۱۰ کیلوگرمی عرضه می گردد.

زمان و نحوه نگهداری:

حداقل ۶ ماه در ظروف اصلی و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و دمای بیشتر از ۱۰+ درجه سانتی گراد.