



(ماستیک درزبندی بر پایه قیر - لاستیک)

شرح :

آتروسیل M - 3 خمیر یک جزئی و آماده مصرف می باشد که قابل اجرا بوسیله ماله و یا کاردک بوده و از چسبندگی خوبی به سطوح اطراف برخوردار می باشد. **آتروسیل M - 3** بر پایه قیر اصلاح شده ، لاستیک مصنوعی و حلالهای هیدروکربنی تهیه شده و قابل کارکرد بر روی سطوح آجر ، آسفالت ، بتن و دیگر مصالح ساختمانی می باشد .

موارد مصرف :

- ✱ درزهای بتنی
- ✱ ترکهای آسفالت
- ✱ فواصل دیوار با سقف شیروانی
- ✱ آب بندی اطراف لوله ها
- ✱ آب بندی سقف ها
- ✱ ترکیبات **آتروسیل M - 3** مخلوطی از قیر ، لاستیک مصنوعی و افزودنی های شیمیایی در حلال های هیدروکربنی است که بعد از اجرا و به محض خروج و حلال از محیط تشکیل خمیری منعطف و آب بند می دهد .

مشخصات فنی :

شکل ظاهری :	خمیر مشکی رنگ
مقاومت حرارتی :	۲۰- تا +۷۰ درجه سانتیگراد .
درجه حرارت اجرا :	۱۰+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد
اسلامپ :	صفر
سفت شدن اولیه :	۴ ساعت در ۳۵ درجه سانتیگراد
سفت شدن نهایی :	۴ هفته در ۳۵ درجه سانتیگراد
مقدار جامد :	۷۹٪

آماده سازی سطوح :

سطوح مورد نظر بایستی فاقد هر گونه گرد و غبار ، چربی و ذرات سست بوده و به خوبی خشک شود .

روش اجرا :

پس از تمیز نمودن درز ، ماستیک را بوسیله کاردک و ماله با فشار دست داخل درزها قرار داده و برای صافکاری سطح نهایی میتوان از یک کاردک آغشته به حلال استفاده نمود . معمولاً **آتروسیل M - 3** نیاز به پرایمر ندارد و در شرایط خاص ممکن است استفاده از پرایمر برای آماده سازی توصیه گردد .

مقدار مصرف :

با استفاده از جدول زیر مترائ قابل پر کردن توسط یک لیتر از **آتروسیل M - 3** مشخص می شود .

توجه : بهتر است همواره عمق درز کمتر از عرض آن باشد .

بسته بندی : آتروسیل M - 3 در ظرف های ۱۰ کیلوگرمی عرضه می شود و حداقل زمان انبار داری آن شش ماه می باشد .