



((ماستیک درزگیر مقاوم در برابر حلال های نفتی با سیستم اجرای گرم))

شرح :

آتروسیل M-5 درزگیری است که بصورت گرم ریخته می شود و بخصوص در درزهای انبساط افقی و درزهای ساختمانی که در معرض حلال های نفتی باشند استفاده می گردد .

خصوصیات :

آتروسیل M-5 به ویژه مخصوص درزهای بتنی است که می بایست در برابر ترکیبات نفتی مقاوم باشند از جمله :

- باند و محوطه فرودگاه ها
- محوطه پارکینگ ها
- کف گاراژها و تعمیرگاهها
- کف پمپ بنزین ها
- کف انبارهای سوخت و روغن

مشخصات فنی :

وزن مخصوص :	۱/۳۵
رنگ :	مشکی
شکل ظاهری :	جامد
درجه حرارت برای ذوب کردن حداکثر :	۱۶۰ درجه سانتیگراد
درجه حرارت زمان اجرا حداقل :	+۵ درجه سانتیگراد
پرایمر :	-----
حالت برگشت پذیری (ارتجاعی) :	۷۵-۶۵ (ASTM .D.3569)
ظرفیت حرکت عرضی :	۱۵٪

مشخصات درز :

- حداقل عرض درز : ۱۰ میلیمتر
- نسبت عمق به عرض : ۱ تا ۲:۱
- برای درزهای ساختمانی و درزهای انقباض

طریقه آماده کردن سطوح :

سطح زیر کار بایستی تمیز ، خشک و عاری از ذرات سست و چسبنده باشد ، بهتر است از برس سیمی برای این منظور استفاده گردد .



نحوه ذوب کردن:

آتروسیل 5 - M را در دیگ دوجداره قرار داده و بطور غیر مستقیم به آن حرارت می‌دهیم جهت جلوگیری از بالا رفتن درجه حرارت مرتب آن را بهم می‌زنیم درجه حرارت روغن که باعث ذوب شدن آتروسیل می‌شود میبایست مرتب کنترل شود.

نحوه پر کردن درز:

درجه حرارت محیط در زمان ریختن آتروسیل میبایستی بالای 5+ درجه سانتیگراد و در شرایط جوی خشک و بدون وزش باد انجام گیرد. درجه حرارت آتروسیل در زمان ریختن در درون درز ۱۲۰ درجه سانتیگراد بوده و درزها بایستی با **آتروسیل 5 - M** در حال جوش پر شود. آتروسیل طوری باید ریخته شود که ایجاد حباب هوا نکند و اجسام اضافی موجود را می‌بایست پاک سازی کرد. تذکر: تجهیزات گرم کننده برای اجرای کنترل شده سیستم فوق قابل واگذاری می‌باشد.