



Dyna wood

ایجاد خاصیت آب بندی در داخل چوب و محصولات چوبی با اثر خنثی سازی PH لایه ها ، افزایش تراکم بافت چوب به جهت سخت تر شدن و مقاومت آن در برابر نفوذ نم و رطوبت ، موربانه و حشرات موذی از جمله خواص آن است .

Dynawood با اسیدهای چرب داخل چوب واکنش داده و میزان رنگ پذیری سطح آن را تا ۳۰۰٪ افزایش می دهد .



استفاده از آن باعث می گردد تا در زمان برش چوب لبه های برش صدمه کمتری دیده و سالمتر باقی بماند .

خانه ها و ویلاهای چوبی ، مجسمه ها و مصنوعات چوبی ، پنجره ها ، درب سرویس های بهداشتی و حمام ها ، تراورس ها و دیوارهای چوبی سونا ، پارکت و کفپوشهای چوبی و ... از جمله موارد مصرف آن هستند .

DynaWood(ISO9001 certificated)

دستورالعمل مصرف :

قبل از مصرف ظرف حاوی Dynawood را خوب تکان دهید . ترکهای موجود در سطح را با روشهای مقتضی پر نمایید .

ابتدا از عدم وجود هر گونه لکه چربی ، روغن ، رنگ و گرد و غبار بر روی سطح اطمینان حاصل کنید .

سپس با استفاده از قلمو ، پیستولیت فشار پایین Dynawood را روی سطح چوبی اعمال کنید تا به مقداری که سطح چوب شما براق گردد . پس از ۳۰ دقیقه قطرات باقیمانده بر روی سطح را با قلمو بردارید .

زمان لازم برای عمل آوری آن بین ۳ تا ۷ روز می باشد که می بایست در محیط سر بسته این زمان سپری گردد .

پس از مشاهده جذب سطحی و خشک شدن سطح می توان روی آن تردد کرد .

روش آزمایش :

پس از گذشت حداقل ۳ روز مقداری آب روی سطح چوب بریزید . در صورت عدم مشاهده جذب آب سطح چوب کاملاً آب بند ، متراکم تر و آماده اجرای لایه نهایی در صورت نیاز روی آن شده است .



در صورت مشاهده نفوذ آب به درون عمق چوب می بایست سطح چوب را مجدداً

از Dynawood پوشانده و مراحل فوق را مجدداً تکرار کنیم .

- استفاده از ماسک و دستکش در هنگام کار با Dynawood الزامی

بوده و در صورت تماس با پوست حتماً محل را با آب و صابون بشوید .

بسته بندی :

- در ظروف ۴ لیتری ، ۲۰ لیتری و ۲۰۸ لیتری قابل عرضه میباشد .

مشخصات فنی : ساخته شده از **Pottasium Silicate+Lithuim Silicate**

شکل ظاهری	نقطه جوش	حلالیت در آب	وزن مخصوص	Ph در ۱٪ حلال
مایع شفاف	۱۰۰ درجه سانتیگراد	۱۰۰٪	۱/۰۹۴	۸/۹۶

توضیحات :

- این ماده غیر سمی ، غیر قابل اشتعال ، ضد UV و بر پایه آب می باشد .