

استانداردها

جدول زیر شامل مقایسه، مهمترین انواع پوشش های گالوانیزه به روش غوطه وری گرم، بر طبق استاندارد های بین المللی می باشد.

جدول مقایسه استاندارد های محصولات

CSA	UNE	AS/NZS-01	NF	DIN	JIS	BS	ASTM	UNI	EN	ISO
	36-130/1M	1397	A36.321,2	17162-01	G3302-98	2989	A 653-97	5753	10142/10147-02	3575
		4680		St O1 Z		Z 1 G				
			GC	St O2 Z	SGCC	Z 2 G	CS Type A	Fe PO2 G	DX 51 D+Z	
			GE	St O3 Z	SGCD1	Z 3 G	FS Type A	Fe PO3 G	DX 52 D+Z	
			GES	St O4 Z St O5 Z	SGCD2	Z 4 G		Fe PO4 G Fe PO5 G	DX 53 D+Z	
							DDS			
				St O6 Z	SGCD3	Z 5 G		Fe P 06 G	DX 54 D+Z	
							EDDS			

- ISO (سازمان بین المللی استاندارد سازی).
- JIS (استانداردهای صنعتی ژاپن).
- ASTM (انجمن آزمایش و مواد آمریکا).
- EN (استاندارد اروپا).
- BS (استاندارد انگلیس).
- DIN (استاندارد آلمان).
- NSA (استاندارد استرالیا و نیوز لند).



وزن پوشش روی:

۱- غیر آلیاژی

شناسه											دسته بندی
Z60	Z45	Z35	Z27	Z25	Z22	Z20	Z18	Z12	Z10	Z08 (Z06)	
600	450	350	275	250	220	200	180	120	100	80 (60)	میانگین جرم پوشش در تست سه نقطه در دو طرف سطح
510	383	298	234	213	187	170	153	102	85	68 (51)	کمترین جرم پوشش در یک نقطه در دو طرف سطح

این اعداد بستگی به توافق بین فروشنده و خریدار دارد.

۲- آلیاژی

شناسه						دسته بندی
(F18)	F12	F10	F08	F06	(F04)	
(180)	120	100	80	60	(40)	میانگین جرم پوشش در تست سه نقطه در دو طرف سطح
(153)	102	85	68	51	(34)	کمترین جرم پوشش در یک نقطه در دو طرف سطح

این اعداد بستگی به توافق بین فروشنده و خریدار دارد.

لطفا به موارد زیر توجه فرمایید.

- مشخصات مکانیکی
- مشخصات شیمیایی
- مشخصات پوشش

یکی از استانداردهای زیر کافی می باشد.

- (JIS (JIS specifications from the previous catalogue , after correction .
- (ASTM (ASTM specifications from the previous catalogue , after correction