




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمر اخی کمال دهگلان سندج

	وزن مخصوص	2.73 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۳ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۸.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۳ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۲.۲ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۰ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه بابافت گرانو تاپیک درشت بلور با تخلخل کمتر از ۱٪
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمر
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	کردستان
	شهرستان	سندج
	نام معدن	مرمر اخی کمال دهگلان سندج
	نام بهره بردار	تعاونی معدنی ۷۱۴ دهگلان مرمر

شیب	15° SE
امتداد	N80°W



سن زمین شناسی	اوگوسن
ذخیره قطعی معدن	25000
استخراج سالیانه	500
ارزیابی ذخیره	در حد ذخیره قطعی است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالیانه است