





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمر سفید کوه

	وزن مخصوص	2.73 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۷ درصد
	مقاومت فشاری	۴۹.۸۳ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۰.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰.۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۵.۲ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه پرفیروتاپیک متجانس دانه ریز
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	کانیهای کدر
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمر
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	یزد
	شهرستان	یزد
	نام معدن	سنگ مرمر سفید کوه
	نام بهره بردار	شرکت عمرانی یزد بافت

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	انوسن
ذخیره قطعی معدن	125000
استخراج سالیانه	8000
ارزیابی ذخیره	چون ماده معدنی با آندزیت پوشیده شده ارزیابی ممکن نیست
ارزیابی میزان استخراج	چون ماده معدنی با آندزیت پوشیده شده ارزیابی ممکن نیست