




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمر کوپکلو شماره ۲ نقده

	وزن مخصوص	2.71 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۲ درصد
	مقاومت فشاری	۶۵.۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۹.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۵.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	اونیکس با بلورهای سوزنی کلسیتی
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	اونیکس
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمر
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	آذربایجان غربی
	شهرستان	نقده
	نام معدن	سنگ مرمر کوپکلو شماره ۲ نقده
	نام بهره بردار	آقای فضل الله نجف پور

42°SW	شیب
N60°W	امتداد



سن زمین شناسی	بعد از اولیگومیوسن
ذخیره قطعی معدن	8000
استخراج سالیانه	1500
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد