




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

معدن سنگ مرمر چاه زرد ایرانشهر

	وزن مخصوص	2.73 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۱ درصد
	مقاومت فشاری	۱۱۹.۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۵.۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰.۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۹.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه درشت بلور تمام بلورین
	نام کانیه‌های اصلی	کلسیت
	نام کانیه‌های فرعی	---
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمر
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	سیستان و بلوچستان
	شهرستان	ایرانشهر
	نام معدن	معدن سنگ مرمر چاه زرد ایرانشهر
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی مجتمع (اقتصادی کمیته امام خمینی)

E50°W	شیب
5° N	امتداد



سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	7600
استخراج سالیانه	1500
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت فعلی امکان افزایش وجود ندارد.