




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی تواندشت شرقی

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۳ درصد
	مقاومت فشاری	۹۴.۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۲۱.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۲۰ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۱.۶ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانو تاپیک متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	مرکزی
	شهرستان	بروجرد
	نام معدن	سنگ چینی تواندشت شرقی
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی صدف

50°N	شیب
N90°E	امتداد



سن زمین شناسی	تریاس میانی تا فوقانی
ذخیره قطعی معدن	200000
استخراج سالیانه	12000
ارزیابی ذخیره	ذخیره بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش استخراج وجود دارد