




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی بادباد غربی

 	وزن مخصوص	2.68 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۷ درصد
	مقاومت فشاری	۸۴.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۵۸ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۰.۵ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۳.۶ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانوتاپیک ، درشت دانه ، متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	کانی کدر
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ چینی بادباد غربی
	نام بهره بردار	سازمان همیاری شهرداریهای لرستان

شیب	50°N
امتداد	E-W



سن زمین شناسی	تریاس فوقانی
ذخیره قطعی معدن	250000
استخراج سالیانه	20000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش وجود دارد