




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی سور ۴

	وزن مخصوص	2.69 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۸ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۶.۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۰.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۸.۶ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۲.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانوتاپیک دانه درشت (اندازه بلورها حدود ۷۰۰ میکرون) متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ چینی سور 4
	نام بهره بردار	محمد جواد قاضی

7۰ NE	شیب
N 20° W	امتداد



سن زمین شناسی	تریاس میانی
ذخیره قطعی معدن	400000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد.



وزن مخصوص	کیلو گرم بر متر مکعب ۲،۶۹	درصد جذب آب	درصد ۰،۰۸
مقاومت فشاری	مگا پاسکال ۱۰۶،۴	مدول گسیختگی	مگا پاسکال ۱۰،۴
مقاومت خمشی	مگا پاسکال ۱۸،۶	مقاومت سایشی	سختی ۲۲،۱