




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی جوشان رود

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۵ درصد
	مقاومت فشاری	۸۱.۳ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۷.۶ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۶.۵ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۷.۳ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانو تاپیک دانه درشت (اندازه بلورها حدود ۶۰۰ میکرون) متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ چینی جوشان رود
	نام بهره بردار	نادر بهرامی

40°NE	شیب
NW-SE	امتداد



سن زمین شناسی	تریاس فوقانی
ذخیره قطعی معدن	152000
استخراج سالیانه	15000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالیانه است