




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی جوشان رود (۱)

	وزن مخصوص	2.68 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۵ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۶.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۸.۳ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۶.۲ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۰.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانوتاپیک دانه درشت (اندازه بلورها حدود ۶۰۰ میکرون) متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ چینی جوشان رود (۱)
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی شماره ۸۲۷

شیب	32 °N
امتداد	E-W



سن زمین شناسی	تریاس
ذخیره قطعی معدن	150000
استخراج سالانه	15000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالانه است