




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی جوشان ۲

	وزن مخصوص	2.69 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۵ درصد
	مقاومت فشاری	۶۲.۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۶.۶ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱- مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۹.۶ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانوتاپیک درشت دانه (اندازه بلورها حدود ۶۰۰ میکرون)، متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ چینی جوشان 2
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی مرجان بافت

شیب	40° NE
امتداد	NW - SE



سن زمین شناسی	تریاس فوقانی
ذخیره قطعی معدن	60000
استخراج سالیانه	16000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالیانه است.



وزن مخصوص	کیلو گرم بر متر مکعب ۲،۶۹	درصد جذب آب	درصد ۰،۰۵
مقاومت فشاری	مگا پاسکال ۶۲،۸	مدول گسیختگی	مگا پاسکال ۶،۶
مقاومت خمشی	مگا پاسکال ۱-	مقاومت سایشی	سختی ۱۹،۶