




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی عسگران

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱ درصد
	مقاومت فشاری	۱۲۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۰.۸ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۸.۷ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۱.۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانوتاپیک دانه درشت (اندازه بلورها حدود ۵۰۰ میکرون) متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت، پیریت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ چینی عسگران
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی پیرتاک

شیب	55 °N
امتداد	N90°E



سن زمین شناسی	تریاس فوقانی
ذخیره قطعی معدن	3000000
استخراج سالیانه	60000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش استخراج وجود دارد