




سنگ چینی کوه میل

	وزن مخصوص	2.69 کیلو گرم بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۶ درصد
	مقاومت فشاری	۹۱.۱ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۳.۸ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۷.۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۹.۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دارای بافت پرفیروتاپیک ریز بلور، متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت - مارن
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ چینی کوه میل
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی گل‌سنگ خمین

22°NW	شیب
N70°W	امتداد



سن زمین شناسی	تریاس میانی
ذخیره قطعی معدن	300000
استخراج سالیانه	21000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد