




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی تنگ حنانی ریز

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۸ درصد
	مقاومت فشاری	۳۷.۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۷ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۵.۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۷.۶ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرانوبلاستیک
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	ماربل
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	فارس
	شهرستان	نیریز
	نام معدن	سنگ چینی تنگ حنانی ریز
	نام بهره بردار	شرکت تولید و فرآوری مواد معدنی ایران

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	10000000
استخراج سالیانه	-1
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد