




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی اردودر

|                                                                                   |                        |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | وزن مخصوص              | 2.69 تن بر متر مکعب                                                              |
|                                                                                   | درصد جذب آب            | ۰.۰۷ درصد                                                                        |
|                                                                                   | مقاومت فشاری           | ۱۰۵.۵ مگا پاسکال                                                                 |
|                                                                                   | مدول گسیختگی           | ۱۹.۴ مگا پاسکال                                                                  |
|                                                                                   | مقاومت خمشی            | ۱۰.۱ مگا پاسکال                                                                  |
|                                                                                   | مقاومت سایشی           | ۲۲.۳ سختی                                                                        |
|                                                                                   | شرح مطالعات میکروسکوپی | کربنات کریستالیزه ، با بافت پرفیروتاپیک ، متجانس (اندازه بلورها حدود ۳۰۰ میکرون) |
|                                                                                   | نام کانیهای اصلی       | کلسیت                                                                            |
|                                                                                   | نام کانیهای فرعی       | دولومیت                                                                          |
|                                                                                   | نام علمی سنگ           | کربنات کریستالیزه                                                                |
|                                                                                   | نام تجاری سنگ در ایران | چینی                                                                             |
|                                                                                   | نام سنگ در سیستم ASTM  | مرمر: کلسیتی                                                                     |

|                                                                                     |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | استان          | لرستان              |
|                                                                                     | شهرستان        | الیگودرز            |
|                                                                                     | نام معدن       | سنگ چینی اردودر     |
|                                                                                     | نام بهره بردار | شرکت معدنی کاوشگران |

|        |         |
|--------|---------|
| شیب    | 34° NE  |
| امتداد | N120° E |



|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| سن زمین شناسی         | تریاس میانی                                |
| ذخیره قطعی معدن       | 3000000                                    |
| استخراج سالیانه       | 185000                                     |
| ارزیابی ذخیره         | بیش از میزان اعلام شده است                 |
| ارزیابی میزان استخراج | ادر صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد |