




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی و کریستال چوبدر پائین

 	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۵ درصد
	مقاومت فشاری	۹۱.۱ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۵.۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۱.۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۲.۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانوتاپیک دانه درشت (اندازه بلورها حدود ۶۰۰ میکرون) متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	کانیهای سیلیکاتی و دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	بروجرد
	نام معدن	سنگ چینی و کریستال چوبدر پائین
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی 282 تواندشت لرستان

40 °N	شیب
E-W	امتداد



Triassic	سن زمین شناسی
100000	ذخیره قطعی معدن
12000	استخراج سالیانه
در حد ذخیره قطعی معدن است.	ارزیابی ذخیره
در حد استخراج سالیانه است.	ارزیابی میزان استخراج