




سنگ چینی دوزان (۱)

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۷ درصد
	مقاومت فشاری	۸۴.۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۱ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۶.۶ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۱.۲ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانو تاپیک - درشت دانه ، متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	کانیهای کدر
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ چینی دوزان (1)
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی 244

38 °N	شیب
N90°E	امتداد



سن زمین شناسی	تریاس فوقانی
ذخیره قطعی معدن	570000
استخراج سالیانه	150000
ارزیابی ذخیره	در حد ذخیره قطعی معدن است.
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش استخراج وجود دارد.