




سنگ چینی دوزان غربی

	وزن مخصوص	2.7 کیلو گرم بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۵ درصد
	مقاومت فشاری	۸۴.۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۱ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۷.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۳.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دارای بافت گرانو تاپیک درشت بلور، متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	کانی های کدر
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ چینی دوزان غربی
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی 474

شیب	30 °N
امتداد	E- W



سن زمین شناسی	تریاس فوقانی
ذخیره قطعی معدن	620000
استخراج سالیانه	16000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش استخراج وجود دارد.