




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی دوتو

	وزن مخصوص	2.69 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۸ درصد
	مقاومت فشاری	۸۶.۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۴.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۱.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانو تاپیک ، درشت دانه ، متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت، مارن
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ چینی دوتو
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی 600

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	تریاس میانی
ذخیره قطعی معدن	320000
استخراج سالانه	16000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالانه است