






سنگ چینی آق شتیل

	وزن مخصوص	2.67 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۹ درصد
	مقاومت فشاری	۶۹.۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۹.۶ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۰.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت موزائیک درشت بلور
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	هرمزگان
	شهرستان	بندرعباس
	نام معدن	سنگ چینی آق شتیل
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی آق شتیل

25°E	شیب
N60°E	امتداد



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	3000000
استخراج سالیانه	15000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن میزان استخراج افزایش خواهد یافت