




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی دریژان بالا

	وزن مخصوص	2.71 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۷ درصد
	مقاومت فشاری	۸۲.۳ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۲۱.۱ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۵.۶ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۷.۲ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت پرفیروتاپیک ریز بلور نامتجانس اندازه بلورها حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میکرون
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	دروود
	نام معدن	سنگ چینی دریژان بالا
	نام بهره بردار	گروه معاون سنگهای ساختمانی بنیاد شهید

26 °N	شیب
N40 ° W	امتداد



سن زمین شناسی	تریاس
ذخیره قطعی معدن	2000000
استخراج سالیانه	120000
ارزیابی ذخیره	خیلی بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد.