




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی لایید

 	وزن مخصوص	2.69 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱ درصد
	مقاومت فشاری	۶۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۰.۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۳.۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۶ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه درشت بلور بافت گرانو تاپیک متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	اصفهان
	شهرستان	اصفهان
	نام معدن	سنگ چینی لایید
	نام بهره بردار	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شیب	15° SE
امتداد	N 20° E



سن زمین شناسی	پالئوزوئیک (پرمین)
ذخیره قطعی معدن	81000000
استخراج سالیانه	900000
ارزیابی ذخیره	بیشتر از ذخیره اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد