





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی ده زیارت

	وزن مخصوص	2.71 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۶ درصد
	مقاومت فشاری	۹۴.۱ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۴.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۷.۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۳.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانوئوپیک، درشت بلور متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ چینی ده زیارت
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی قدمگاه

70° NE	شیب
N40°W	امتداد



سن زمین شناسی	تریاس میانی
ذخیره قطعی معدن	500000
استخراج سالیانه	23000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	بیش از میزان اعلام شده است.