




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی ده زیارت شرقی

	وزن مخصوص	2.69 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۴ درصد
	مقاومت فشاری	۸۵.۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۴.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۸.۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانوتاپیک - درشت دانه، متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت - مارن
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ چینی ده زیارت شرقی
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی 588

شیب	63° NE
امتداد	N60°W



سن زمین شناسی	تریاس میانی
ذخیره قطعی معدن	150000
استخراج سالیانه	12000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد.