




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی قدمگاه سیرجان

	وزن مخصوص	2.67 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۹ درصد
	مقاومت فشاری	۶۹.۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۹.۶ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۰.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت موزائیک درشت بلور
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	هرمزگان
	شهرستان	سیرجان
	نام معدن	سنگ چینی قدمگاه سیرجان
	نام بهره بردار	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شیب	50°E
امتداد	N10°E



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	3330000
استخراج سالیانه	175000
ارزیابی ذخیره	درحد ذخیره قطعی می باشد
ارزیابی میزان استخراج	درصورت تجهیز استخراج قابل افزایش خواهد است