





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی مسکاء ماسوله

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۷ درصد
	مقاومت فشاری	۶۲.۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۵.۸ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۶.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	مرمر بافت گرانوبلاستیک موزائیکی متوسط بلور
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	گیلان
	شهرستان	ماسوله
	نام معدن	سنگ چینی مسکاء ماسوله
	نام بهره بردار	محمد خارااییان

شیب	60°SE
امتداد	N30°E



سن زمین شناسی	پرمین
ذخیره قطعی معدن	12000000
استخراج سالیانه	17000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی کمتر از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز استخراج برابر استخراج سالیانه خواهد بود