




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی دشت قوره نقده

	وزن مخصوص	2.86 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۶۳ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۶.۷ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۲.۷ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۶.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	دولواسپارایت با بافت گرانوبلاستیک متجانس
	نام کانیهای اصلی	دولومیت
	نام کانیهای فرعی	کلسیت
	نام علمی سنگ	دولواسپارایت
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر دولومیتی
	وزن مخصوص	2.86 کیلو گرم بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۶۳ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۹ مگا پاسکال

	استان	آذربایجان غربی
	شهرستان	نقده
	نام معدن	سنگ چینی دشت قوره نقده
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی اوین دانش

42°SW	شیب
W °N60	امتداد



سن زمین شناسی	پرمین
ذخیره قطعی معدن	521000
استخراج سالیانه	6000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد.