





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی جلبر ارومیه

	وزن مخصوص	2.65 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰،۴۳ درصد
	مقاومت فشاری	۹۵،۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۸،۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۶،۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۴۸،۹ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	افی کرنات حالت برش دارد.
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	قطعات تالک، سرپانتینیت
	نام علمی سنگ	افی کلسایت
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر سرپانتینی

	استان	آذربایجان غربی
	شهرستان	ارومیه
	نام معدن	سنگ چینی جلبر ارومیه
	نام بهره بردار	جواد رزازی

42° SW	شیب
N60° W	امتداد



سن زمین شناسی	پرمین
ذخیره قطعی معدن	105000
استخراج سالیانه	6000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد.