




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی شاوله نقده

	وزن مخصوص	2.67 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱۰،۱ درصد
	مقاومت فشاری	۵۰،۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۳،۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۴،۶ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۳،۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانوبلاستیک
	نام کانیهای اصلی	کلسیت ۷۰٪
	نام کانیهای فرعی	دولومیت ۳۰٪
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	آذربایجان غربی
	شهرستان	نقده
	نام معدن	سنگ چینی شاوله نقده
	نام بهره بردار	لقمان معروفی

شیب	60°SW
امتداد	S40°E



سن زمین شناسی	پرمین
ذخیره قطعی معدن	100000
استخراج سالیانه	7000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد