




سنگ کریستال قروه

	وزن مخصوص	2.71 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۸ درصد
	مقاومت فشاری	۸۹.۳ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۴.۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۷.۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۰.۹ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	ککرنات کریستالیزه درشت بلور متجانس با بافت گرانو تاپیک
	نام کانیهای اصلی	کلسیت ۹۸٪
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	ککرنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	کردستان
	شهرستان	قروه
	نام معدن	کریستال قروه
	نام بهره بردار	سازمان اقتصادی کوثر

20°NW	شیب
N60°E	امتداد



سن زمین شناسی	تریاس
ذخیره قطعی معدن	21000000
استخراج سالیانه	12000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز امکان افزایش وجود دارد