




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ کریستال قلعه انوران

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۴ درصد
	مقاومت فشاری	۷۵.۵ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۴.۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۹.۲ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانوئیتیک، درشت بلور - متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	کانیهای کدر
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ کریستال قلعه انوران
	نام بهره بردار	شرکت سپحان سنگ اژنا

شیب	34 °N
امتداد	E - W



سن زمین شناسی	تریاس فوقانی
ذخیره قطعی معدن	270000
استخراج سالیانه	20000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد.