




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت شانه وره (۲) قروه کردستان

	وزن مخصوص	2.83 کیلو گرم بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰،۱۲ درصد
	مقاومت فشاری	۱۲۰،۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۳،۱ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۲،۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۸،۶ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دولومیتی درشت بلور متجانس با بافت گرانو تاپیک
	نام کانیهای اصلی	دولومیت
	نام کانیهای فرعی	کلسیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه دولومیتی
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : دولومیتی

	استان	کردستان
	شهرستان	قروه
	نام معدن	مرمریت شانه وره (2) قروه کردستان
	نام بهره بردار	حسن کریمی

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	تریاس
ذخیره قطعی معدن	140000
استخراج سالیانه	5000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز امکان افزایش وجود دارد