




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت داغی کوه سرخ کاشمر


	وزن مخصوص	2.67 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۴۱ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۳.۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۷.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۵.۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بیومیکرایت با بافت میکرایتی دارای آلوکم از نوع بایو کلاست در برخی نقاط دارای تبلور مجدد
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	بیومیکرایت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	خراسان
	شهرستان	نیشابور
	نام معدن	سنگ مرمریت داغی کوه سرخ کاشمر
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی آزادی خراسان

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	500000
استخراج سالیانه	15000
ارزیابی ذخیره	کمتر از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد



وزن مخصوص	کیلو گرم بر متر مکعب ۲،۶۷	درصد جذب آب	درصد ۰،۴۱
مقاومت فشاری	مگا پاسکال ۱۰۳،۲	مدول گسیختگی	مگا پاسکال ۱۱،۲
مقاومت خمشی	مگا پاسکال ۷،۱	مقاومت سایشی	سختی ۲۵،۸