




سنگ مرمریت عظیمی

	وزن مخصوص	2.64 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۸۱ درصد
	مقاومت فشاری	۱۳۴.۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۶.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۴.۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۷.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرینستون مخفی بلور دارای تراکم آلومک (سایز ۲ تا ۳ میلی متر)
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	گرینستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	آذربایجان غربی
	شهرستان	ابرکوه
	نام معدن	مرمریت عظیمی
	نام بهره بردار	شرکت معدنی کاوشگران

شیب	8 °N
امتداد	N90°E



سن زمین شناسی	الیگوسن
ذخیره قطعی معدن	41000
استخراج سالیانه	8000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش وجود دارد