





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت کوه کبود هفتومان خور

	وزن مخصوص	2.66 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰،۵۴ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۶،۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۹،۷ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۶،۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۰،۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دولومیتی با بافت پرفیروتاپیک ، پنهان بلور
	نام کانیهای اصلی	کلسیت ، دولومیت
	نام کانیهای فرعی	کوارتز
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	اصفهان
	شهرستان	اصفهان
	نام معدن	سنگ مرمریت کوه کبود هفتومان خور
	نام بهره بردار	آقای حمید صلصالی

شیب	20° NW
امتداد	N30° E



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	420000
استخراج سالانه	15000
ارزیابی ذخیره	در حد میزان قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن قابل افزایش است



وزن مخصوص	کیلو گرم بر متر مکعب ۲,۶۶	درصد جذب آب	درصد ۰,۵۴
مقاومت فشاری	مگا پاسکال ۱۰۶,۴	مدول گسیختگی	مگا پاسکال ۹,۷
مقاومت خمشی	مگا پاسکال ۶,۸	مقاومت سایشی	سختی ۲۰,۱