




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت خشکه دره قروه کردستان

	وزن مخصوص	2.82 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۸ درصد
	مقاومت فشاری	۱۴۶.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۷.۳ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۹.۷ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۴.۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دولومیتی با بافت گرانو تاپیک متجانس درشت بلور (سایز بلورها تا ۱ میلی متر)
	نام کانیهای اصلی	دولومیت
	نام کانیهای فرعی	کلسیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه دولومیتی
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : دولومیتی

	استان	کردستان
	شهرستان	قروه
	نام معدن	مرمریت خشکه دره قروه کردستان
	نام بهره بردار	شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ قروه

شیب	5°-10°SE
امتداد	N85° E



سن زمین شناسی	تریاس
ذخیره قطعی معدن	750000
استخراج سالیانه	12000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز امکان افزایش وجود دارد