




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت کلاته قدم (۲)

	وزن مخصوص	2.71 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۵ درصد
	مقاومت فشاری	۱۱۹.۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۴.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۸.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانوبلاستیک متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	مرمریت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	خراسان
	شهرستان	مشهد
	نام معدن	سنگ مرمریت کلاته قدم (۲)
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی رحمت سنگ

شیب	30°-40° N
امتداد	N30°W



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	886186
استخراج سالانه	15000
ارزیابی ذخیره	کمتر از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد.