




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت چشمه شیردوش

	وزن مخصوص	2.71 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۹ درصد
	مقاومت فشاری	۱۴۷.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۵.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بایواسپارایت دولومیتی دارای آلوم با بافت اسپارایتی دارای تبلور مجدد متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت ۸۰٪
	نام کانیهای فرعی	دولومیت ۲۰٪
	نام علمی سنگ	بیواسپارایت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمریت کلسیتی

	استان	کرمان
	شهرستان	کرمان
	نام معدن	سنگ مرمریت چشمه شیردوش
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی سنگ مرمریت کرمان

20°NW	شیب
N20°E	امتداد



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	600000
استخراج سالیانه	8000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز استخراج قابل افزایش است