





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت کوه سفید قم

	وزن مخصوص	2.76 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۴۳ درصد
	مقاومت فشاری	۱۱۰.۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱.۶ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۸.۲ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۲.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرینستون پرفیریک نامتجانس دارای آلوم به اندازه ۵۰۰ میکرون
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	اکسیدهای آهن
	نام علمی سنگ	گرینستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	قم
	شهرستان	قم
	نام معدن	سنگ مرمریت کوه سفید قم
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی امداد امام

N90°E	شیب
N75° W	امتداد



سن زمین شناسی	میوسن
ذخیره قطعی معدن	21000000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	در حد ذخیره قطعی می باشد
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن استخراج قابل افزایش است