




سنگ مرمریت فرامان

	وزن مخصوص	2.69 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۱ درصد
	مقاومت فشاری	۱۲۴.۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۲.۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۴.۹ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرینستون ریزبلور سفید رنگ (سایز بلورها کمتر از ۱۰۰ میکرون) دارای آلومک به اندازه ۳۰۰ میکرون
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	گرینستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	کرمانشاه
	شهرستان	
	نام معدن	سنگ مرمریت فرامان
	نام بهره بردار	آقای اسکندر آزادی

شیب	35° SW
امتداد	N75°W



سن زمین شناسی	کرتاسه زیرین ژوراسیک بلایی
ذخیره قطعی معدن	590000
استخراج سالانه	8000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن استخراج قابل افزایش است