





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت شاه ملکی

	وزن مخصوص	2.69 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰،۱۱ درصد
	مقاومت فشاری	۱۲۴،۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲،۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۲،۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۴،۹ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرینستون دارای زمین ریزیلور (اندازه بلورها کمتر از ۱۰۰ میکرون) دارای آلوم به اندازه ۳۰۰ میکرون
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	گرینستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	کرمانشاه
	شهرستان	هرسین
	نام معدن	سنگ مرمریت شاه ملکی
	نام بهره بردار	شرکت معدنی شهاب سنگ

40°SW	شیب
N20°W	امتداد



سن زمین شناسی	کرتاسه زیرین ژراسیک بالایی
ذخیره قطعی معدن	1340000
استخراج سالیانه	12000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن استخراج قابل افزایش است