





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت سیه بازخوی

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۲ درصد
	مقاومت فشاری	۸۰.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۲۰.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۳.۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۵.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بیومیکریت با بافت میکرایتی دارای آلومک از نوع بایو کلاست
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	2.7 کیلو گرم بر متر مکعب
	نام علمی سنگ	۰.۲ درصد
	نام تجاری سنگ در ایران	۸۰.۶ مگا پاسکال
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر کلسیتی

	استان	آذربایجان غربی
	شهرستان	خوی
	نام معدن	سنگ مرمریت سیه بازخوی
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدن یاب تبریز

شیب	5-15° SW
امتداد	N20°E



سن زمین شناسی	پرمین
ذخیره قطعی معدن	380000
استخراج سالیانه	22000
ارزیابی ذخیره	در حد ذخیره قطعی معدن است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد.