




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت سنگستان

	وزن مخصوص	2.72 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۳ درصد
	مقاومت فشاری	۱۱۳.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱.۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۸.۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بیواسپارایت دارای آلوکم از نوع بایوکلاست و اینتراکلاست و بافت سیمان اسپارایتی است
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	بیواسپارایت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	کرمان
	شهرستان	کرمان
	نام معدن	سنگ مرمریت سنگستان
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی سنگستان

شیب	30°NE
امتداد	N30°W



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	210000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز استخراج قابل افزایش است