





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت سنگاب خور ویابانک

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۷ درصد
	مقاومت فشاری	۹۸.۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۸.۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۸.۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۳.۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرینستون ریز بلور با بافت پرفیروتاپیک درارای آلومک
	نام کانیهای اصلی	کلسیت، دولومیت
	نام کانیهای فرعی	کوارتز
	نام علمی سنگ	کرینستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	اصفهان
	شهرستان	اصفهان
	نام معدن	سنگ مرمریت سنگاب خور ویابانک
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی سنگاب خور ویابانک

شیب	5-10° NW
امتداد	N10° E



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	450000
استخراج سالیانه	15000
ارزیابی ذخیره	در حد میزان قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالیانه است.