






شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت صورتی حسین آباد خور

	وزن مخصوص	2.69 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۶ درصد
	مقاومت فشاری	۱۳۱.۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۹.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۱.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۸.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	پکستون دولومیتی با بافت پرفیروتاپیک درارای آلوکم (با سائز تا mm2)
	نام کانیهای اصلی	کلسیت ، دولومیت
	نام کانیهای فرعی	کوارتز
	نام علمی سنگ	پکستون دولومیتی
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	اصفهان
	شهرستان	اصفهان
	نام معدن	سنگ مرمریت صورتی حسین آباد خور
	نام بهره بردار	شرکت پگازرم آوران

شیب	30° NW
امتداد	N40° E



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	600000
استخراج سالیانه	20000
ارزیابی ذخیره	در حد میزان قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالیانه است.