





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت عظیمی

	وزن مخصوص	2.64 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۸۱ درصد
	مقاومت فشاری	۱۳۴.۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۶.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۴.۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۷.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرینستون مخفی بلور دارای تراکم آلومک (سایز ۲ تا ۳ میلی متر)
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	
	نام علمی سنگ	
	نام تجاری سنگ در ایران	
	نام سنگ در سیستم ASTM	

	استان	یزد
	شهرستان	ابرکوه
	نام معدن	مرمریت عظیمی
	نام بهره بردار	شرکت معدنی کاوشگران

شیب	8 °N
امتداد	N90°E



لیگوسن	سن زمین شناسی
41000	ذخیره قطعی معدن
8000	استخراج سالیانه
بیش از میزان اعلام شده است.	ارزیابی ذخیره
امکان افزایش وجود دارد	ارزیابی میزان استخراج